




## YDEEVNEDEKLARATION

NR. 0-2 2904-5061 02 DK

Jævnfør Bilag III (EU) Nr. 305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode	<b>LUXOVIT® 0-2 MM</b> <b>Varenummer 2904-5061</b> <b>Hvid kalcineret flint</b>
2. Type, parti eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11. stk. 4	<b>LUXOVIT®</b> <b>Sand 0-2 mm kl. E</b>
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten:	<b>Tilslag til beton</b> <b>EN 12620:2013</b>
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11. stk.5	<b>Luxol A/S</b> <b>Tangrimme 19, Kløv Kær</b> <b>DK-7700 Thisted</b>
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12. stk. 2	<b>Ikke relevant</b>
6. Systemet eller systemerne til vurdering eller control af konstansen af byggevarens ydeevne jf. Bilag V.	<b>System 2+</b>
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard angives det notificerede organs navn og identifikationsnummer, hvis relevant. Udførte kontrol efter system – som angivet og udstedt til virksomheden Certifikatnummer G-244-01A.	<b>Dancert A/S Certifikat . 1073</b>  <b>EN 12620/2013</b>  <b>Luxols certifikatnummer G224-01</b>
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering – angives det tekniske vurderingsorgans navn og identifikationsnummer, hvis relevant, og referencenummer for den europæiske tekniske vurdering, på grundlag af referencenummer for det europæiske vurderingsdokument.	<b>Ikke relevant</b>
9. Deklarerede ydeevne	<b>Se side 2 i denne deklARATION</b>
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på ansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4	
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Per Larsen Direktør 	
<b>Dato og sted: 27.10.2017 DK-7700 Thisted</b>	



## Ydeevnedeklaration NR. 0-2 2904-5061 02 DK

### LUXOVIT – HVIDBRÆNDT FLINT

Væsentlige egenskaber	Testnorm	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling	EN 933-1	Sigteanalyse tør (gennemfald i %)  Sigte      Typisk      Grænser  4 mm      100%      100% 2,8 mm      99%      98- 100% 2 mm      90%      85- 100% 1,4 mm      72%      60- 80% 1 mm      50%      40- 65% 0,5 mm      26%      15- 40% 0,25 mm      15%      9-22% 0,125 mm      8%      5-15% 0,063 mm      4%      2-10%  F <sub>16</sub> , Gf <sub>85</sub> (GtC <sub>10</sub> )	EN 12620:2013
Bestemmelse af densitet og vandabsorption	EN 1097-6	Typisk      Grænser 2,3 g/cm <sup>3</sup> 2,20 – 2,40 g/cm <sup>3</sup>  0,5%      0,3 – 2,0%	EN 12620:2013
Bestemmelse af densitet  Overfladetør	EN 1097-6	Typisk      Grænser 2,3 g/cm <sup>3</sup> 2,20 – 2,40 g/cm <sup>3</sup>	EN 12620:2013
Bestemmelse af densitet Tilsyneladende værdi	EN 1097-6	Typisk      Grænser  2,3 g/cm <sup>3</sup> 2,25 – 2,40 g/cm <sup>3</sup>	EN 12620:2013
Chlorid indhold i %	EN 1744-1	Typisk      Grænse 0,0      0,00 - <0,001	EN 12620:2013
Indhold af letvægt organisk materiale	EN 1744-1	Lysere	EN 12620:2013
Alkali reaktivitet af tilslag	ASTM C1260	Typisk      Grænse 0,01-0,1 0,1 %      max 0,1 %	EN 12620:2013
Beregnet indhold af alkali.		Typisk 0,00 – 0,004	EN 12620:2013

SLUT